WOOD

Definición, acabado y resistencia. Calidad Winkle.

Diámetro disponible:
1,75mm

Tamaño de bobina:
300g y 750g

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:

Entre 190ºC y 220ºC

Temperatura de la cama:

Entre 50ºC y 60ºC

Excelente adherencia a la cama entre capas



⚠ **IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO**

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO WOOD DE WINKLE

Mejora del bobinado



Diámetro constante

Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto