TENAFLEX HIGH RESISTANCE

TENAFLEX, tenaz y flexible. Súper resistente a la flexión, tracción, compresión, temepratura y rasgado. Máxima de calidad en acabado, color y brillo.

TPE (TENAFLEX), strong and flexible. Super resistant to bending, traction, compression, temperature and tearing.
Highest quality finish, colour and brightness.



PROPIEDADES / CHARACTERISTICS

Colores disponibles / Available colours:

Verde aguacate, natural, blanco glaciar, azul pacífico, amarillo canario, negro azabache, rojo diablo y marrón piel.

Avocado Green, Natural, Glacier White, Pacific Blue, Canary Yellow, Jet Black, Devil Red and Leather.

Diámetro disponible: 1,75mm
Tamaño de bobina: 200g y 750g

Available diameter: 1.75mm
Size of the spool: 200g and 750g

Disponible (bajo pedido):
2 Kg, 4 Kg y 6 Kg


Also available (on request):
2 Kg, 4 Kg and 6 Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES / GENERAL PRINT SETTINGS:

Temperatura del nozzle: Entre 230ºC y 240ºC
Nozzle Temperature: Between 230ºC and 240ºC


Temperatura de la cama: Entre 60ºC y 80ºC
Bed Temperature: Between 60ºC and 80ºC

La tracción del filamento debe estar lo más cerca posible del extrusor
The traction of the filament should be as possible to the extruder



⚠ **IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO / PRINT IN A VENTILATED PLACE**

GARANTÍA DE CALIDAD DEL FILAMENTO TENAFLEX DE WINKLE
QUALITY WARRANTY OF WINKLE'S TENAFLEX FILAMENT



Mejora del bobinado
Better spooling



Diámetro constante
Constant diameter



Bolsa reutilizable, bobina y sílice
Reusable bag, spool and silica bag

*Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
*The indicated parameters are valid for correctly calibrated printers (P&D, mechanical and fuser)

*Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
*Supervised and tested manufacturing process (diameter, colour and winding) to guarantee the quality of our product

info@winkle.shop

Nacional **+34 670 378 829**
Internacional **+34 664 612 817**